LINE SCREEN COLOR 5%

SPECIFICHE TECNICHE

Composizione *Composition*	30% poliestere - 70% PVC *30% Polyester - 70% PVC*
Fattore d'apertura *Opening factor*	5%
Altezza tessuto *Fabric height*	2500-3000 mm
Peso *Weight*	410 (gr/m²)
Spessore *Thickness*	0,55 mm
Solidità del colore (scala di 8) *Colour Fasteness to light (scale of 8)* *UNI EN ISO 105-B02*	4/5
Reazione al fuoco *Fire reaction*	C1 IT)
Euroclasse EN 13501 *Euroclass EN 13501*	Bs2s0

GREENGUARD

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

VALORI GTOT PER DETRAZIONE FISCALE

SPECIFICHE TECNICHE

LINESCREEN COLOR 5%

Si certifica che il tessuto da noi fornito, presenta le seguenti caratteristiche:

	INTERNO ALLA VETRATA							
	Gtot							
	A		B		C		D	
	Valore	Classe	Valore	Classe	Valore	Classe	Valore	Classe
3011	0,44	1	0,44	1	0,40	1	0,26	2
3020	0,50	0	0,49	0	0,43	1	0,27	2
3043	0,65	0	0,63	0	0,53	0	0,30	2
3030	0,66	0	0,64	0	0,53	0	0,30	2
3019	0,53	0	0,53	0	0,47	1	0,28	2
3006	0,70	0	0,68	0	0,57	0	0,32	2
3044	0,66	0	0,64	0	0,53	0	0,30	2
3039	0,66	0	0,64	0	0,53	0	0,30	2
3025	0,46	1	0,46	1	0,42	1	0,27	2
3038	0,62	0	0,62	0	0,50	0	0,29	2
3041	0,64	0	0,63	0	0,52	0	0,30	2
3036	0,64	0	0,61	0	0,50	0	0,32	2
3007	0,66	0	0,64	0	0,52	0	0,30	2

VETRATE DI RIFERIMENTO

VETRATA	DESCRIZIONE
A	Vetro singolo chiaro da 4 mm float
B	Vetrata doppia chiara 4/12/4 con intercapedine d'aria
C	Vetrata doppia 4-16-4 con intercapedine di gas argon e con rivestimeno basso emissivo sulla superficie esterna al vetro interno
D	Vetrata doppia riflessiva 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie interna della lastra esterna

CLASSIFICAZIONE GTOT

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	Gtot ≥ 0,50	0,35 ≤ Gtot < 0,50	0,15 ≤ Gtot < 0,35	0,10 ≤ Gtot < 0,15	Gtot < 0,10
	effetto minimo	effetto piccolo	effetto moderato	effetto buono	effetto ottimo