SOLTIS 88

SPECIFICHE TECNICHE

Composizione *Composition*	100% poliestere spalmato PVC *100% PVC coated Polyester*
Fattore d'apertura *Opening factor*	8%
Altezza tessuto *Fabric height*	1770 mm 2670 mm
Peso *Weight*	360 (gr/m²)
Spessore *Thickness*	0,45 mm
Reazione al fuoco *Fire reaction*	C1 (IT) / B1 (DE) / M1 (FR)
Euroclasse EN 13501 *Euroclass EN 13501*	Bs2d0

VALORI GTOT PER DETRAZIONE FISCALE

SPECIFICHE TECNICHE

SOLTIS 88

Si certifica che il tessuto da noi fornito, presenta le seguenti caratteristiche:

	ESTERNO ALLA VETRATA		INTERNO ALLA VETRATA	
	Gtot		Gtot	
	C		C	
	Valore	Classe	Valore	Classe
2012	0,09	4	0,43	1
2043	0,08	4	0,50	0
2044	0,18	2	0,28	2
2047	0,07	4	0,51	0
2048	0,10	3	0,37	1
2135	0,10	3	0,37	1
2167	0,08	4	0,48	1
2171	0,09	4	0,38	1
2175	0,18	2	0,29	2
50265	0,10	3	0,37	1
50690	0,16	2	0,26	2
50850	0,08	4	0,44	1
51176	0,08	4	0,52	0
51177	0,08	4	0,48	1
51178	0,08	4	0,48	1
51179	0,09	4	0,45	1
51180	0,09	4	0,46	1

VETRATE DI RIFERIMENTO

VETRATA	DESCRIZIONE
C	Vetrata doppia 4-16-4 con intercapedine di gas argon e con rivestimeno basso emissivo sulla superficie esterna al vetro interno

CLASSIFICAZIONE GTOT

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	Gtot ≥ 0,50	0,35 ≤ Gtot < 0,50	0,15 ≤ Gtot < 0,35	0,10 ≤ Gtot < 0,15	Gtot < 0,10
	effetto minimo	effetto piccolo	effetto moderato	effetto buono	effetto ottimo